

Ferroxon[®] 422, Rubinrot

Charakteristik:	Rotes Eisenoxidpigment
Lieferform:	Pulver, verpackt in Säcken zu 25 kg oder Big Bags zu 1000 kg

Kennzahlen

Fe₂O₃-Gehalt:	≥ 99,0 M.-%
Al₂O₃-Gehalt:	≤ 0,1 M.-%
SiO₂-Gehalt:	≤ 0,1 M.-%
Bei 105 °C flüchtiger Anteil:	≤ 1,0 M.-%
Schüttdichte:	0,9 – 1,1 g/cm ³
Ölzahl:	24 – 26 g/100 g
pH-Wert:	3,0 – 7,0
Rückstand 46 µm-Sieb:	≤ 0,1 M.-%

Unsere Merkblätter und Druckschriften sowie technischen Auskünfte sollen nach bestem Wissen beraten, Hinweise und Anregungen geben. Ihr Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.