

Ferroxon® 430, Klinkerrot

Charakteristik:	rotes Eisenoxidpigment
Lieferform:	Pulver, abgefüllt in PE-Säcke zu 25 kg oder Big Bags zu 1000 kg

Kenndaten

Fe₂O₃:	97 - 99 M.-%
Al₂O₃:	0,5 - 1,0 M.-%
SiO₂:	0,5 - 1,0 M.-%
Glühverlust:	ca. 0,5 M.-%
Ölzahl:	29 g/100g
pH-Wert:	4 - 8

Unsere Merkblätter und Druckschriften sowie technischen Auskünfte sollen nach bestem Wissen beraten, Hinweise und Anregungen geben. Ihr Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.