

Schlieper & Heyng
Technisches Datenblatt

Aktualisiert: August 2010

Ferroxon[®] 520, Gelb

Charakteristik:	gelbes Eisenoxidpigment
Lieferform:	Pulver, verpackt in Säcken zu 25 kg oder Big Bags zu 1000 kg

Kenndaten

Fe₂O₃:	86 – 88 M.-%
Al₂O₃:	0,05 - 0,2 M.-%
SiO₂:	0,05 - 0,2 M.-%
Ölzahl:	48
pH:	3,5 - 7
wasserlösliche Anteile:	max. 0,5 %
Dichte:	4,1 g/cm ³
Temperaturbeständigkeit:	170 °C

Unsere Merkblätter und Druckschriften sowie technischen Auskünfte sollen nach bestem Wissen beraten, Hinweise und Anregungen geben. Ihr Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.